

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **DYRUP Silikat Primer V**
- 1.2 Kvalitetsnr. 8850
- 1.3 Produkttype Silikat Primer
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde DYRUP Silikat Primer V anvendes inde og udendørs på mineralske overflader, såsom puds, silikatpuds, vandskuring, kalksandsten samt tidligere silikatbehandlede overflader. Velegnet til ældre facader udført med kalkholdige mørtel- og pudstyper. Må på facader kun anvendes på blødstrøgne og frostbestandige sten samt på udfyldte fuger uden revnedannelser. DYRUP Silikat Primer V anvendes også til fortynding af DYRUP Silikat Pearl, DYRUP Silikat Facade og DYRUP Inde Silikat.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.
- 1.7 Nuancer Farveløs
- 1.8 Emballagestørrelse 10 ltr.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Kalivandglas
- 2.2 Pigmentering -
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,06 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet -
- 3.4 Vandoptagelighed -
- 3.5 Diffusion -
- 3.6 Glans -
- 3.7 Specielle egenskaber DYRUP Silikat Primer V trænger godt ind og skaber god vedhæftning for efterfølgende behandling på sugende underlag.
- 3.8 Lugt Svag
- 3.9 Rækkeevne 5-6 m²/ltr. afhængig af underlagets sugsevne. (Ca. 150-200 ml/m²). Det nøjagtige forbrug bestemmes ved prøvelfelt.
- 3.10 Tørretid Overmalbar: 8 timer. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.11 Lagerbestandighed 2 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.12 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

- 4.2 Krav til bunden Mineralsk, rent, tørt, fast og bæredygtigt. Facader af mineralsk puds, vandskuring skal være 2-4 uger gamle og have tørret under normale forhold. Eventuelle skader udbedres med egnet mineralsk materiale, som derefter fluateres og vaskes efter med vand.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Skimmel og alger behandles med DYRUP Tag & Murrens eller GORI Fjern Belægninger.
- 4.4 Behandling Mineralsk puds, vandskuring og silikatpuds/maling samt kalksandstensfacader grundes 1 x med DYRUP Silikat Primer V tilsat vand i forholdet 1:1.
Afbundende samt mindre sugende overflader grundes 1 x med DYRUP Silikat Pearl tilsat DYRUP Silikat Primer V i forholdet 2:1.
- 4.5 Systembehandling Se produktbeskrivelse på DYRUP Silikat Pearl, DYRUP Silikat Facade og DYRUP Inde Silikat.
- 4.6 Påføring Pensel. Under påføring og tørring skal lufttemperaturen være over 10°C, overfladetemperaturen på emnet skal være over 8°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Vand.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. DYRUP Silikat Primer V ætser glas, keramiske klinker, metal m.m. Omhyggelig afdækning med plastik tilrådes, og der skal bruges handsker og beskyttelsesbriller. Evt. spild aftørres umiddelbart med rigelig mængde vand. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-4(1993).

6. Gode råd

Bemærk: DYRUP Silikat Primer V bør kun anvendes på tørre og sugende mineralske overflader. Må ikke påføres i et omfang som skaber blanke overflader. Er ikke blandbar med andre typer malinger end DYRUP Silikat Pearl, DYRUP Silikat Facade og DYRUP Inde Silikat. Kan ikke anvendes på fleksible underlag. Undgå påføring og tørring i direkte sollys.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af det beskrevne produkt. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Efterreparationer kan som udgangspunkt ikke forventes at blive ikke-synlige og skal foretages med produkt af samme batchnummer. Farver udvalgt efter farvekort er kun vejledende og toninger skal kontrolleres inden arbejdet påbegyndes.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

8850 DYRUP Silikat Primer V	Oprettet: 22/04-01	Ændret: 17/04 2012	Side 2 af 2
-----------------------------	--------------------	--------------------	-------------