

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **IsoPro – Spærrende Loft- og Vægmaling**
1.2 Kvalitetsnr. 6270
1.3 Produkttype Spærrende acrylplastmaling
1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93

- 1.5 Anvendelsesområde Lofter og vægge
1.6 Leveringsform Brugsfærdig.

- 1.7 Nuancer

<u>Standardnuancer:</u> 8014 Lys råhvid	
--------------------------------------------	--

- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 5,00 og 10,00 ltr.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Acryl
2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
2.3 Opløsningsmiddel Vand
2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,42 g/ml.
3.2 Flammepunkt -
3.3 Viskositet -
3.4 Vaskbarhed -
3.5 Tørstofindhold Standard: ca. 62, 5%.
3.6 Glans Ca. 3 ved 60° indfaldsvinkel.
3.7 Specielle egenskaber Binder vandopløselige farvestoffer afhængig af gennemslagets karakter. God dækkeevne og fremstår med robust samt vaskbar overflade. Alkalibestandig.
3.8 Lugt Svag
3.9 Rækkeevne 8-10 m²/ltr. afhængig af underlaget.
3.10 Tørretid Berøringstør: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
3.11 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
3.12 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.

- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens. Stærkt sugende bund grundes med DYRUP Microdispers eller DYRUP Vandig Alkydgrunder. Vandskjolder skal være helt tørre inden behandling. Årsagen til vandskade skal udbedres.
- 4.4 Behandling For optimal spærreeffekt påføres 2 x DYRUP IsoPro med 4-6 timers mellemrum.
Afhængigt af underlagets og gennemslagets karakter kan ekstra påføring være nødvendig. Ved særligt kraftige gennemslag eller misfarvninger kan der med fordel grundes med DYRUP Kvik Stop inden færdigbehandling.
- 4.5 Vedligeholdelse -
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Vand. Bør ikke fortyndes.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1(1993).

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP IsoPro. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

6270 DYRUP IsoPro	Oprettet: 30.03.2009	Ændret:	Side 2 af 2
-------------------	----------------------	---------	-------------