



# PRODUKTDATABLAD

## DYRUP PU EMALJE 30

### Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP PU Emalje er en polyurethan-forstærket akryl emalje med rigtig flot sammenflydning. Ekstra god dækkeevne. Blokfri. Giver særdeles hård og robust overflade, der er stød- og ridsefast. Let at arbejde med. Vaskebestandighed: Klasse 1 jvf. DIN EN 13300. Til indendørs træværk samt grundet jern og metal.

### Tekniske data

|                      |  |
|----------------------|--|
| Bindemiddel:         | Polyurethan-forstærket akryl   |
| Tørstof:             | Ca. 52 W /W%   |
| Fortynding:          | Bør ikke fortyndes.  |
| Glans v. 60°         | Ca. 30   |
| Påføring:            | Pensel, glat rulle eller sprøjte.  |
| Påføringstemperatur: | Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%.                         |
| Ideel temperatur:    | 15-25°C.   |
| Overfladetemperatur: | Max: 25°C.   |
| Ideel luftfugtighed: | 40-60%.  |
| Berøringsstør:       | Ca. 1 time.  |
| Overmalbar:          | Ca. 5 timer.   |
| Gennemtør:           | Ca. 4 uger.  |
|                      | Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse. |
| Rækkeevne:           | 10 - 12m <sup>2</sup> pr. l.   |
| Standardkulør/baser: |  |
| Holdbarhed:          | 2 år i uåbnet, frostfri og tæt lukket emballage.   |
| Malkode:             | 00-1   |
| Miljø og sikkerhed:  | Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.  |



*\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

### Alment

- Indholdet omrøres før brug.
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
- Ved særlig nuance eller \*markering på toneoblaten kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt.
- Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment.



# PRODUKTDATABLAD

## DYRUP PU EMALJE 30

- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- Underlag og tidligere behandlinger vil være afgørende for det samlede emissionstal, produktet har emissionsklasse lav.
- DYRUP PU emalje 30 har klassificeringen A+ efter den franske lovpligtige standard for emission til luften indendørs; Émissions dans l'air intérieur.

### Krav til bunden – forbehandling – behandling:

- Overfladen skal være ren, tør, fast og ikke smittende.
- Nyt, ubehandlet og bartslidt træværk grundes med DYRUP PU Grunder, evt. tonet i samme farve som emaljen.
- På tidligere behandlet træ fjernes løstsiddende maling til fast bund, og overfladen rengøres med DYRUP Grundrens.
- På jern fjernes alt løstsiddende rust og fedt til ren og fastbund. Derefter grundes med DYRUP Rust Grunder.
- Gennemslag fra vandopløselige farvestoffer grundes med DYRUP Kvik Stop.
- Produktet påføres typisk 2 gange, ved særlige nuancer/udfaldskrav kan en ekstra påføring være nødvendig.

### Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
- Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
- Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
- Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
- Rengøringen startes nedefra og forsættes oppefter, således at der ikke løber vaskevand ned over de tørre flader og efterlade lyse striber.  
Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

### Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

### Vedligeholdelse

- Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser

### Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.



## DYRUP PU EMALJE 30

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.  
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.