



PRODUKTDATABLAD

8650 Dyrup Kontakt Grunder

Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP kontakt Grunder skaber god vedhæftning for efterfølgende behandling på ikke mineralske underlag som gipsplader, fibergips, sandspartel, tapeter, glasvæv og filt samt dispersionsmalinger.

Inde og ude under DYRUP Inde Silikat, DYRUP Silikat Facade og DYRUP Silikat Pearl. Kan også anvendes under dispersionsmalinger som kræver ekstra vedhæftning på glatte overflader.

Tekniske data

Bindemiddel:	Kunstharpiksdispersion
Fortynding:	Vand
Glans v. 60°	Ca. 2
Påføring:	Pensel eller rulle.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Ideel temperatur:	15-25°C.
Overfladetemperatur:	Max: 25°C.
Ideel luftfugtighed:	40-60%.
Overmalbar:	Ca. 4-6 timer.
Gennemtør:	Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:	3-6 m ² /ltr. afhængig af underlagets sugsevne. Det nøjagtige forbrug bestemmes ved prøvefelt.
Standardkulør/baser:	Hvid
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning. Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og udenfor direkte sollys.
Malkode:	0-3
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Alment

- Indholdet omrøres før brug.
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

Krav til bunden – forbehandling – behandling:

- Rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- Nyt puds skal være hvidtør og mindst 2-4 uger gammel samt have tørret under normale forhold.
- Løstsiddende materiale fjernes og sugende bund grundes med DYRUP Mikrodispers.
- 1 x ufortyndet på ikke sugende bund.



PRODUKTDATABLAD

8650 DYRUP Kontakt Grunder

Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
- Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
- Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
- Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
- Rengøringen startes nedefra og forsættes oppefter, således at der ikke løber vaskevand ned over de tørre flader og efterlader lyse striber. Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

Vedligeholdelse

- Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser

Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.