

## Produktbeskrivelse

1.1	Varenavn	<b>DYRUP Inde Silikat</b>
1.2	Kvalitetsnr.	8652
1.3	Produkttype	Silikat
1.4	Producent	DYRUP A/S Gladsaxevej 300, 2860 Søborg Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
1.5	Anvendelsesområde	DYRUP Inde Silikat er specielt udviklet til indendørs mineralske overflader. Produktet er velegnet på f.eks. skoler og i daginstitutioner samt generel i rum hvor der lægges særlig vægt på indeklimaet.
1.6	Leveringsform	Brugsfærdig
1.7	Nuancer	Hvid samt base P og M
1.8	Emballagestørrelse	12,5 ltr.

## 2. Sammensætning

2.1	Bindemiddel	Kalivandglas
2.2	Pigmentering	-
2.3	Opløsningsmiddel	Vand
2.4	Aktive stoffer	-

## 3. Tekniske data

3.1	Vægtfylde	Ca. 1,55 g/ml.
3.2	Flammepunkt	-
3.3	Viskositet	-
3.4	Vandoptagelighed	W-værdi: 0,07 [kg/m <sup>2</sup> - h <sup>0,5</sup> ] DIN EN 1062
3.5	Diffusion	Sd-værdi: 0,007 m DIN EN 1062
3.6	Glans	Ca. 2 – Mat.
3.7	Specielle egenskaber	DYRUP Inde Silikat er en ægte silikatmaling efter tysk DIN-norm 18363 afsnit 2.4.1. Produktet har stor diffusionsåbenhed og fantastisk dækkeevne. Derudover er DYRUP Inde Silikat fri for blødgørere samt konserverings- og opløsningsmidler og sammensætningen i produktet skaber ikke grobund for skimmelsvampe.
3.8	Lugt	Svag
3.9	Rækkeevne	Ca. 6-8 m <sup>2</sup> /ltr. Det nøjagtige forbrug bestemmes ved prøvefelt.
3.10	Tørretid	Overmalbar: 4-6 timer. Ved 23°C og 60% normal luftfugtighed. Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
3.11	Lagerbestandighed	2 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
3.12	Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

## 4. Anvendelse

4.1	Alment	Indholdet omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
-----	--------	---

- Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
- 4.2 Krav til bunden Mineralsk, rent, tørt, fast og bæredygtigt. Nyt puds skal være hvidtørt og 2-4 uger gammelt. Skader skal udbedres med mineralske materialer.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk.
- Mineralsk puds og vandskuring grundes med Silikat Primer V fortyndet 1:1 med vand.
- Ikke mineralske overflader som gipsplader, fibergips, sandspartel, tapeter, glasvæv og filt samt dispersionsmalinger grundes med DYRUP Kontakt Grunder.
- 4.4 Behandling 2 x DYRUP Inde Silikat - fortynd evt. første lag med max. 10% DYRUP Silikat Primer V eller vand.
- 4.5 Vedligeholdelse -
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.  
Under påføring og tørring skal temperaturen være mellem 10-25°C og den relative luftfugtighed under 80%. Overfladetemperaturen skal være min. 8°C
- 4.7 Fortynding Leveres brugsklar men kan fortyndes med max. 10% DYRUP Silikat Primer V eller vand.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

## 5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes.  
DYRUP Inde Silikat ætser glas, keramiske klinker, metal m.m. Afdækning med plastik tilrådes, og der skal bruges handsker og beskyttelsesbriller. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1(1993).

## 6. Gode råd

Bemærk: Er ikke blandbar med andre typer malinger. Kan ikke anvendes på fleksible underlag. Arbejdet udføres vådt i vådt, eventuelle beskæring afsluttes ved naturlige skel. Undgå påføring og tørring i direkte sollys.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af det beskrevne produkt. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Efterreparationer kan som udgangspunkt ikke forventes at blive ikke-synlige og skal foretages med produkt af samme batchnummer. Farver udvalgt efter farvekort er kun vejledende og toninger skal kontrolleres inden arbejdet påbegyndes.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

### DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

DYRUP Inde Silikat	Oprettet: 11/03-11	Ændret: 30/08-2016	Side 2 af 2
--------------------	--------------------	--------------------	-------------