



PRODUKTDATABLAD

DYRUP RUSTPRIMER

Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP Rustprimer er en rusthindrende 1 komponent grund og mellemmalning til både indendørs og udendørs brug på jern, aluminium, zink, galvaniseret jern samt hård PVC.

Tekniske data

Bindemiddel:	Akryl
Tørstof:	Ca. 50 W /W%
Fortynding:	Kan fortyndes med vand efter behov.
Glans v. 60°	Ca. -
Påføring:	Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Ideel temperatur:	15-25°C.
Overfladetemperatur:	Max: 25°C.
Ideel luftfugtighed:	40-60%.
Berøringsstør:	Ca. 1 time.
Overmalbar:	Ca. 6 timer. Med sig selv. 12 timer med andre produkttyper
Gennemtør:	Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:	8 - 12m ² pr. l.
Standardkulør/baser:	Hvidpigmenteret, Kan tilsættes max. 3% Mixol tonepasta.
Holdbarhed:	1 år i uåbnet, frostfri og tæt lukket emballage.
Malkode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Alment

- Indholdet omrøres før brug.
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
- Ved særlig nuance eller *markering på tonebladen kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt.
- Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment.
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

Krav til bunden – forbehandling – behandling:

- Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
- Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens.
- Bunden forbehandles til rensningsgrad St. 3 d.v.s. meget omhyggelig skrabning og børstning (stålbørste, maskinbørste, maskinslibning). Når slibestøvet er fjernet, skal overfladen have tydelig metalglans.
- Blanke overflader matslibes.



PRODUKTDATABLAD

DYRUP RUSTPRIMER

- Galvaniseret jern renses/affedtes med en opløsning af DYRUP Grundrens fortyndet med vand 1:25, tilsat 5 % salmiakspiritus. Brug gerne en slibesvamp. Vask efter med rent vand. Rens indtil vandet ikke længere perler på overfladen.
1-3 x DYRUP Rust Primer. Umiddelbar efter rengøring påføres det første lag.
- På udvendigt zink eller galvaniserede overflader anbefales en samlet tørfilm lagtykkelse på 100 µm, og på jern eller stål 150 µm.
- **Opbygning af C1 korrosionsklasse på rustangrebet armeringsstål i beton:**
- Total afrensning af rust til renhedsgrad SA 2 ½. Umiddelbar efter total afrensning påføres 2 x DYRUP Rust Primer. Vådfilm lagtykkelse 80 µm pr. lag.
- Betonskader udbedres med egnet betonmørtler.

Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
- Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
- Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
- Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
- Rengøringen startes nedefra og forsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned over de tørre flader og efterlader lyse striber.
Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

Vedligeholdelse

- Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser.

Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.