

Produktdatablad

DYRUP Gulvlak halvmat

Anvendelsesområde

Indendørs på trægulve som fx parket- og plankegulve samt korkgulve. Er derudover velegnet til fx døre, trapper og møbler.

Egenskaber

Klar lak som kan tones i mange transparente nuancer. Giver en slidstærk overflade, som ikke gulner.

Kan fortyndes 1:1 med vand og anvendes som støvbinder.

Klargøring

Fedt, snavs m.m. fjernes med DYRUP Grundrens på tidligere behandlede gulve. Kalk- og sæberester afvaskes med 32 % eddikesyre fortyndet 1:3 med vand. Skyl efter med rent vand. Overfladen slibes mat med fint sandpapir korn 120-180 hvorefter slibestøvet fjernes. Bunden skal derefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende. Gulve med gennemslidninger i lakken samt bonede, ferniserede og polishbehandlede gulve afslibes til ren træoverflade. Ubehandlede og nye gulve rengøres med DYRUP Grundrens. Gulvet slibes og støvsuges.

Maling

Omrøres grundigt før og under brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå glansforskelle. Påfør 2-3 lag lak i træets længderetning til et tilfredsstillende resultat er opnået. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Lakken er gangbar efter ca. 24 timer og gennemtør efter ca. 14 døgn

Ønskes en tonet lak skal træoverfladen være ubehandlet. Påfør 1-2 lag tonet lak med pensel vådt i vådt i længderetningen på få brædder af gangen. Derefter påføres 1-2 lag utonet lak med pensel eller rulle.

Tekniske data

Bindemiddel: Polyurethan / Acryl
Fortynding:

Anvendt som lak: Må ikke fortyndes
Anvendt som støvbinder: 50:50 vand
Glans v. 60°: ca. 40

Påføring: Pensel eller microfiberrulle
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

Berøringstør: Efter 1 time

Overmalbar: Efter 6 timer

Gangbar: Efter 24 timer

Gennemhærdet: Efter 14 døgn.

Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.

Rækkeevne: ca. 8-10 m²/litr.

Opbevaring: Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

Miljø og sikkerhed: Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på www.dyrup.dk
Indeholder methylisothiazolinon og benisothiazolon.

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 100 g/l VOC

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Rengøring af værktøj: vand og sæbe

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00