

PRODUKTDATABLAD

DYRUP KVIK STOP

Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP Kvik Stop er en spærrende, hvidpigmenteret og transparent akrylbaseret grunder. Produktet er let geleagtig, hurtigtørrende og spærrende grunder som binder vandopløselige farvestoffer, så gennemslag og skjolder undgås efter slutbehandling med vandige malinger/træbeskyttelser. Kan også anbefales til grundning af kobberrør. Til lofter og vægge mod nikotin- og vandskjolder m.m. Desuden til træ med risiko for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer samt kobberrør. Kan anvendes ude og inde.

Tekniske data

Bindemiddel:	100% Akryl
Tørstof:	Ca. 30 W /W%
Fortynding:	Fortyndes ikke, for at opnå maksimal spærrende effekt.
Glans v. 60°	Ca. -
Påføring:	Pensel, microfiberrulle eller sprøjte.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Ideel temperatur:	15-25°C.
Overfladetemperatur:	Max: 25°C.
Ideel luftfugtighed:	40-60%.
Berøringstør:	Ca. 30 min.
Overmalbar:	Ca. 2 timer
Gennemtør:	Ca. 1 døgn
	Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:	6 – 12 m ² pr. l.
Standardkulør/baser:	Hvidpigmenteret.
Holdbarhed:	3 år i uåbnet, frostfri og tætlukket emballage.
Malkode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Alment

- Indholdet omrøres før brug.
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

PRODUKTDATABLAD

DYRUP KVIK STOP

Krav til bunden – forbehandling – behandling:

- Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
- 1 x Kvik Stop ved let misfarvning.
- 2 x Kvik Stop ved kraftig misfarvning fra vandskjolder samt på egetræ og mørke træoverflader.
- Der kan slutbehandles med alle DYRUP produkter. Spærre Grunder kan benyttes på afvaskede, brandskadede overflader (kan ikke hindre lugtgener) samt på trykimprægneret og tjærebehandlet træ.

Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
- Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
- Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
- Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
- Rengøringen startes nedefra og forsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber. Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

Vedligeholdelse

- Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser.

Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.