

PRODUKTDATABLAD

DYRUP IDEEL 06

Egenskaber og anvendelsesområde

Acrylmaling som er særdeles velegnet til vægge hvor der stilles store krav til ensartethed og højt niveau på slutfinish.

Godkendt med EU miljøblomst og opfylder klasse 1 mht. vaskbarhed.

Alkalifast og robust og kan anvendes indendørs på nye og tidligere malede overflader af puds, beton, sandspartel, gipsplader, træfiberplader, tapet, glasvæv, filt o.l. Desuden til zink, galvaniseret jern og hård PVC.

Tekniske data

Bindemiddel:	Acryl.
Tørstof:	43 Vol %; 60 Vægt %.
Fortynding:	Vand.
Glans v. 60°:	Ca. 6
Påføring:	Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%
Ideal temperatur:	15-25°C
Overfladetemperatur:	Max 25°C
Ideal luftfugtighed:	40-60%
Berøringstør:	Ca. 1 time.
Overmalbar:	Ca. 4 timer.
Gennemtør:	Ca. 4 uger.
Rækkeevne:	8 m ² pr l, afhængig af bundens karakter.
Standardkulører/baser:	Lys Råhvid, Hvid/base 5, Base 30
Brandklasse	A2-s1, d0
Holdbarhed:	Mindst 12 måneder i uåbnet, frostfri og tæt lukket emballage.
MAL-kode:	00-1
Epd	
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.



Alment

- Indholdet omrøres før brug.
- Forskellige batchnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
- Ved særlig nuance eller *markering på toneoblater kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendig.
- Ved reparationer anbefales at bruge samme batch nr. for at minimere farveforskel.

PRODUKTDATABLAD

DYRUP IDEEL 06

- Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment.
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

Krav til bunden – forbehandling – behandling

- Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
- Nyt puds og beton skal fremstå hvidtørt.
- Gennemslag fra vandopløselige farvestoffer grundes med DYRUP Kvik Stop.
- Sugende bund grundes med DYRUP (PROGOLD) microdispers eller DYRUP (PROGOLD) microdispers ekstra.
- Gipsplader og sandspartlede overflader kan med fordel grundes med DYRUP Kombi grunder eller DYRUP Plast grunder.
- Produktet påføres typisk 2 gange. Ved særlige nuance/udfaldskrav kan en ekstra påføring være nødvendig.

Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
 - Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
 - Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
 - Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
 - Rengøringen startes nedefra og forsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber.
- Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

Kvalitetssikring og prøvelfelt

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

Vedligeholdelse

- Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser.

Kvalitetssikring og prøvelfelt

- Prøvelfelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvelfeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PRODUKTDATABLAD

DYRUP IDEEL 06